



CRUZ HERNANDEZ RAMOS

Ceras industriales
de origen vegetal,
mineral y animal.
Ceras artificiales de la
industria petroquímica
y otras.

C E R A D E A B E J A

Especificaciones:

Punto de fusión	°C 62-65
Indice de ésteres	72-79
Indice de acidez	17-24
Indice de saponificación	88-102
Penetración a 25° C	15-20

Presentación: en tabletas de unos 4 kilos, filtrada.

----- En grumos, blanqueada al sol

Estas especificaciones son las mismas para la cera
de abeja, amarilla
